

# BAUCENT® Imprimación al Aceite para madera en exterior e interior

FICHA TECNICA Edición 9/09

<b>Descripción</b>	Imprimación a base de aceites vegetales para madera en exterior e interior.
<b>Propiedades</b>	Producto de alta penetración, que nutre la madera en profundidad y regula el intercambio hídrico y la posterior absorción del producto de acabado. Hidrófugo. Permeable al vapor de agua -permite que la madera respire. Se mantiene elástico.
<b>Aplicaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tratamiento previo al barnizado o esmaltado con productos BAUCENT®, para todo tipo de madera maciza tanto en exterior como en interior. No es adecuado para suelos de madera.</li><li>• Acabado al aceite para vigas, estructuras y techos de madera en interior.</li></ul> <p>(Si la madera puede estar sometida al ataque de insectos xilófagos o expuesta a la formación de avisperos y otros nidos de insectos, recomendamos emplear como impregnación previa BAUCENT® Fondo Protector. Consúltenos)</p>
<b>Ecosostenibilidad</b>	Los productos BAUCENT® se basan en formulaciones a base de aceites y resinas vegetales y otras materias primas renovables y biodegradables de origen natural. No contienen sustancias nocivas para el Medio Ambiente ni para la salud de los usuarios.
<b>Declaración completa de ingredientes</b>	Derivados alifáticos , aceites de linaza, aceite de corteza de cítricos, secantes exentos de plomo, otros aceites vegetales.
<b>Densidad</b>	0,90 gr/ml
<b>Tonalidad</b>	Incoloro (ligeramente amarillento)
<b>Aspecto</b>	Realza el veteado. Sube ligeramente la tonalidad de la madera.
<b>Aplicación</b>	A brocha, inmersión o con pistola. Evitar su aplicación por debajo de 10°C. Ver Recomendaciones de Uso y Pliego de Condiciones al dorso.
<b>Dilución</b>	Listo al uso. Puede diluirse con BAUCENT® Diluyente.
<b>Limpieza de utensilios</b>	Inmediatamente después del uso con BAUCENT® Diluyente.
<b>Secado</b>	10-12 horas
<b>Rendimiento</b>	10-15 m <sup>2</sup> /lt por mano (variable según la absorción del soporte)
<b>Presentación</b>	En envases metálicos de 1 lt   5 lt.   25 lt.
<b>Conservación</b>	En envase sin abrir al menos 2 años almacenado en lugar fresco y seco.
<b>Advertencia de uso</b>	Al contener aceite de linaza, los tejidos impregnados deben conservarse extendidos o sumergidos en agua o en un recipiente metálico cerrado para evitar el riesgo de autocombustión. Cerrar bien el envase después de su uso.
<b>Indicaciones de seguridad</b>	S2 Manténgase fuera del alcance de los niños S15 Conservar alejado del calor
<b>Gestión de residuos</b>	No arrojar en el alcantarillado. Los restos de producto, una vez secos, pueden ser eliminados con los residuos domésticos. Los envases vacíos deben llevarse al reciclado. Los residuos líquidos deben ser enviados al centro de recogida de aceites usados.

# BAUCENT® Imprimación al Aceite para madera en exterior e interior

## Recomendaciones de uso

### Preparación

La madera debe estar seca (humedad <15%), libre de grasas y suciedad. Las eventuales exudaciones de resinas pueden eliminarse frotando con un paño impregnado con BAUCENT® Diluyente. Las maderas tropicales resinosas pueden limpiarse con alcohol. Lijado gradual hasta grano 180 en el sentido de la veta. Eliminar el polvo de los poros de la madera con un cepillo de fibras o aire a presión, incluso entre los lijados intermedios.

### 1. Como imprimación sobre madera cruda

Aplicación a brocha o pistola de 1 mano fina de BAUCENT® Imprimación al Aceite. Después de 10-15 minutos de la aplicación retirar los excedentes no absorbidos por la madera con un paño o repartirlos con una brocha seca.

(En madera expuesta al ataque de xilofagos o formación de avisperos u otros nidos de insectos, recomendamos realizar una imprimación previa con BAUCENT® Fondo Protector. Consúltenos)

La imprimación no debe saturar el soporte de forma que el tratamiento posterior, sea con lasures o esmalte al aceite, tenga un buen «anclaje» en el interior de la madera. No obstante en maderas muy absorbentes puede ser recomendable aplicar una 2ª mano de BAUCENT® Imprimación al Aceite.

Dejar 12-24 horas entre mano y mano.

### 2. Como acabado al aceite

Aplicación a brocha o pistola de 2 manos de BAUCENT® Imprimación al Aceite. Después de 10-15 minutos de cada aplicación retirar los excedentes no absorbidos por la madera con un paño o repartirlos con una brocha seca. Dejar 12-24 horas entre mano y mano.

### Observaciones

- Para evitar diferencias de pigmentación en las zonas de testa en la aplicación posterior de lasures pigmentados, se recomienda un lijado más fino y la aplicación de 2 manos de imprimación en estas zonas.
- Su uso en interiores de armarios y cajones es limitado. Debe asegurarse en su caso una buena ventilación y exposición a la luz solar durante varios días para asegurar la oxidación completa de los aceites vegetales y evitar los posibles olores que pudieran producirse.
- Dado su capacidad de penetración su uso sobre contrachapado es limitado. Recomendamos un lijado inicial hasta grano 220 y la aplicación de la imprimación de fondo en mano muy fina. No aplicar sobre estos soportes el producto con la técnica de «mojado sobre mojado».
- En madera de roble y otras frondosas puede producirse durante el proceso de secado exudaciones del aceite absorbido a través de los capilares de la madera. Comprobar el soporte al cabo de 1-2 horas y retirar las eventuales exudaciones con un paño.

### Condiciones de aplicación

No aplicar con una temperatura ambiental y de soporte inferior a 10°C. Evitar su aplicación con una humedad ambiental superior a 80%. En exterior no aplicar con riesgo de lluvia, escarcha o helada durante su tiempo de secado. En interior asegurar una buena ventilación. Evitar su uso en locales mal ventilados y oscuros.

## Pliego de condiciones

### Acabado al aceite para vigas y estructuras de madera en interior

Sobre madera no tratada, seca (humedad <15%) libre de grasas y suciedad, con un lijado gradual hasta grano 180, aplicación a brocha o pistola de dos manos de imprimación a base de aceites de linaza con secantes exentos de plomo y libre de diluyentes aromáticos; tipo BAUCENT® Imprimación al Aceite, retirando el excedente no absorbido por la madera al cabo de 10-15 minutos. Tiempo de secado entre mano y mano de 12-24 horas según las indicaciones de la Ficha Técnica del fabricante.

Para barnizado o esmaltado al aceite ver el Pliego de Condiciones en la Ficha Técnica correspondiente al producto de acabado.

Las recomendaciones incluidas en esta Ficha Técnica se basan en nuestra experiencia de los productos, que en condiciones normales de aplicación cumplen las funciones para las que han sido formulados. Son de carácter informativo y no vinculan jurídicamente. Se recomienda realizar una prueba previa sobre el soporte a tratar para comprobar la idoneidad del producto.